ACÉTICO 5000

SELLADO GENERAL ACÉTICO

evans

DESCRIPCIÓN

Silicona acética mono componente específicamente diseñada para el sellado de acristalamientos, carpintería de aluminio, baños y cocinas. Debido a su elevada adherencia se puede utilizar para generar juntas elásticas, permanentes e impermeables entre materiales de construcción lisos y no porosos.
Fácil de aplicar, con elevada adherencia, alta versatilidad y resistente a las inclemencias del tiempo. No encoge ni se agrieta.

USOS Y APLICACIONES

- Sellado de acristalamientos
- Sellado de carpintería de aluminio
- Juntas de baños y cocinas
- Sellado en cortinas de baño
- Materiales lisos y no porosos



INSTRUCCIONES DE USO

Debido a su reticulación ácida no aplique sobre los siguientes sustratos: hormigón, mampostería y similares; metales ferrosos, cobre y latón.
La superficie debe estar limpia y seca; remueva residuos de aceite, grasa o jabón, de ser necesario limpie con un diluyente no graso, como acetona.
Corte el extremo de la punta del cartucho, ajuste la cánula; de acuerdo con el tamaño de aplicación, haga un corte en diagonal (45°) en la cánula.
Ubique el cartucho y cánula dentro del aplicador y genere presión para que la silicona empiece a rellenar la junta de acuerdo con la necesidad.
Para un mejor acabado, proteja los bordes con masking y alise la aplicación con una espátula, retire la cinta antes de que se forme piel.
Para un mejor acabado, termine secciones de trabajo de 5 minutos; el producto forma piel a los 5 minutos, seca en 24 horas y cura en 7 días.
El producto aún fresco se elimina con un disolvente y papel toalla. Una vez curado se puede remover mediante una cuchilla afilada.

RESISTENCIAS QUÍMICAS

Agua, agua jabonosa, agua salina:	Excelente
Ácidos y álcalis inorgánicos diluidos:	Muy buena
Aceites y grasas minerales:	Muy buena
Petróleo, fuel, hidrocarburos:	Muy buena
Otros productos:	Consultar



Ideal para juntas

VIDRIO
ALUMINIO
SANITARIOS

ESA-SELLADOR ACÉTICO_TRECX.DP-IPA.200624.1

ACÉTICO 5000

SELLADO GENERAL ACÉTICO

evans

CARACTERSTICAS TÉCNICAS

Elementos C*a / T*b / S*c / O*	Unidad	Medición	Requisitos	Prueba estándar
Aspecto visual	n/a	n/a	Pasta fina y uniforme	Q/JL-00-T001
Densidad	g/cm^3	1.01	1.00 ± 0.10	GB/T 13477.2
Libre de tack	n/a	8	≤ 15	ASTM D2377:2000
Descuelgue	mm	0	≤ 1	ISO 7390
Dureza, Shore A (7d)	n/a	30	20 ~ 35	ISO 48-4
Profundidad de curado (24h)	mm	3.0	≥ 2.5	GB/T 32369
Profundidad de curado (7d)	mm	6.5	≥ 6.0	GB/T 32369
Elongación de rotura (7d)	%	640	≥ 450	ISO 37
Resistencia a la tracción (7d)	MPa	1.60	≥ 1.0	ISO 37

PRESENTACIÓN Y COLORES

Cartuchos de plástico de 280 ml
Cajas conteniendo 24 cartuchos
Colores:





PRECAUCIÓNES Y ALMACENAMIENTO

No es pintable o barnizable, no se recomienda su uso en juntas sometidas a una elevada abrasión. No usar sobre sustratos bituminosos, basados en caucho natural, neopreno o materiales que puedan desprender aceites o solventes.
Almacenar en su envase original cerrado en lugar ventilado, fresco y seco.
Vida útil del producto: 18 meses.
Temperatura del Soporte
Mín. + 5°C / máx. 30°C

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

La zona de trabajo debe estar muy ventilada; durante el curado, el producto emana vapores que no deben inhalarse durante periodos largos o en altas concentraciones.
Evite posibles irritaciones impidiendo todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. En caso de ocurrir, lávese con agua abundante y si es necesario acuda al médico.
Use guantes y evite el contacto con la piel, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco. Nunca se lave las manos con disolventes.

Ideal para juntas

VIDRIO
ALUMINIO
SANITARIOS

ESA-SELLADOR ACÉTICO_TRECX.DP-IPA.200624.1